

# Karta techniczna produktu Dach 140

## Naturalna izolacja dzięki produktom Naturheld

Wersja nr (...) 001, obowiązuje od 2023-01-05 r

### OBSZARY ZASTOSOWANIA



DAD-ds, DAA-ds, DEO-ds, WAB-ds, WH, WZ  
(nie nadaje się do izolacji rdzeniowej)

- ▲ Tymczasowa izolacja dachowa odporna na działanie czynników atmosferycznych (od 15° nachylenia dachu, zaliczana do klasy 3 ZVDH)
- ▲ Wodoodporny podkład na dach i ścianę
- ▲ Zgodnie z ekspertyzą Holzforschung Austria nadaje się jako przeciwdeszczowy dach podrynnowy zgodnie z ÖN B4119
- ▲ UDP-A zgodnie z ZVDH

WŁAŚCIWOŚCI PŁYTY IZOLACYJNEJ Z WŁÓKNA DRZEWNEGO NATURHELD DACH 140	
Etykietowanie	WF-EN 13171-T4-CS(10/Y)100-TR10-WS1,0-MU3
Gęstość nasypowa	140 [kg/m³]
Znamionowa wartość przewodności cieplnej λD	0,041 [W/(mK)]
Znamionowa wartość przewodności cieplnej λB	0,043 [W/(mK)]
Odporność ogniowa zgodnie z DIN EN 13501-1	E
Klasa materiału budowlanego zgodnie z DIN 4102-1	B2
Pełna deklaracja	Włókna drewniane, klejenie PMDI, parafina, lateks
Proces produkcji	Proces suszenia
Naprężenie ściskające przy 10% ściskaniu	≥ 100 [kPa]
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do płaszczyzny panelu	≥ 10 [kPa]
Liczba oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ	3
Pojemność cieplna właściwa	2100 [J/(kgK)]
Numery kodów odpadów według katalogu odpadów AVV	030105, 170201

GRUB OŚĆ W MM	SZEROK OŚĆ W MM	DŁUGO ŚĆ W MM	M <sup>2</sup> NA PALETĘ	SZTUK	KRAWĘDŹ	NA ZAMÓWIE NIE
60	580	2000	44,080	38	N+F [pióro+wpust]	
80	580	2000	32,480	28	N+F [pióro+wpust]	
100	580	2000	25,520	22	N+F [pióro+wpust]	
120	580	2000	20,880	18	N+F [pióro+wpust]	
140	580	2000	18,560	16	N+F [pióro+wpust]	
160	580	2000	16,240	14	N+F [pióro+wpust]	
180	580	2000	13,920	12	N+F [pióro+wpust]	*
200	580	2000	11,600	10	N+F [pióro+wpust]	*

Wszystkie wymiary są wymiarami bez pióra, głębokość rowka i pióra 2,5 cm

**UWAGA:** W przypadku płyt z piórem i wpustem oraz listwami przylgowymi rozliczamy wymiary bez pióra. Dzięki temu uzyskuje się oszczędność cenową na poziomie ok. 4 - 6 %!